

Số/No: 2019/AF801 NV 12


Trang/Page: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

1. Tên mẫu /Sample: **TẤM TRẦN NHÔM HD ALUMINUM DECOR CLIP - IN 300x300mm**
 2. Khách hàng /Customer: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HD**
 3. Số lượng mẫu /Quantity: **01**
 4. Ngày nhận mẫu /Reception date: **01 / 08 / 2019**
 5. Tình trạng mẫu /Status sample: **Xem ảnh đính kèm**
 6. Thời gian thử nghiệm /Time of testing: **06 / 08 / 2019**

TT Items	TÊN CHỈ TIÊU Specifications	PHƯƠNG PHÁP THỬ Test method	KẾT QUẢ Results
1	Độ bền lớp sơn	TCVN 2097 : 2015	Đạt loại 1
2	Thành phần hóa học Chemical compositions	ASTM E1251 : 2011	
	• Silicon	Si	0,1745
	• Iron	Fe	0,4181
	• Copper	Cu	0,1345
	• Manganese	Mn	0,0504
	• Magnesium	Mg	0,0070
	• Zinc	Zn	0,0677
	• Titanium	Ti	0,0077
	• Chromium	Cr	0,0085
	• Nickel	Ni	0,0137
	• Lead	Pb	0,0076
	• Tin	Sn	0,0030
	• Aluminum	Al	99,0949



PT. PHÒNG THỬ NGHIỆM 1
 Head of LAB 1

[Signature]
Bùi Thành Nam

Hà Nội, ngày 08 / 08 / 2019
GIÁM ĐỐC /DIRECTOR



[Signature]
Kim Đức Thu

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.

Số/No: 10.191.TSPD/MK.1


Trang/Page: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

1. Tên mẫu /Sample: **TẤM TRẦN NHÔM HD ALUMINUM DECOR CLIP - IN 450x450mm**
 2. Khách hàng /Customer: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HD**
 3. Số lượng mẫu /Quantity: **01**
 4. Ngày nhận mẫu /Reception date: **01 / 08 / 2019**
 5. Tình trạng mẫu /Status sample: **Xem ảnh đính kèm**
 6. Thời gian thử nghiệm /Time of testing: **06 / 08 / 2019**

TT Items	TÊN CHỈ TIÊU Specifications	PHƯƠNG PHÁP THỬ Test method	KẾT QUẢ Results
1	Độ bền lớp sơn	TCVN 2097 : 2015	Đạt loại 1
2	Thành phần hóa học Chemical compositions	ASTM E1251 : 2011	
	• Silicon	Si	0,2593
	• Iron	Fe	0,4330
	• Copper	Cu	0,0422
	• Manganese	Mn	0,2146
	• Magnesium	Mg	0,0159
	• Zinc	Zn	0,0268
	• Titanium	Ti	0,0201
	• Chromium	Cr	0,0063
	• Nickel	Ni	0,0188
	• Lead	Pb	0,0071
	• Tin	Sn	0,0031
	• Aluminum	Al	98,9413



PT. PHÒNG THỬ NGHIỆM 1
 Head of LAB 1

[Signature]

Bùi Thành Nam

Hà Nội, ngày 08 / 08 / 2019
GIÁM ĐỐC /DIRECTOR



Kim Đức Thu

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.

Số/No: 2019/1185.1/MT

Trang/Page: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

1. Tên mẫu /Sample: **TẤM TRẦN NHÔM HD ALUMINUM DECOR CLIP - IN 600x600mm**
 2. Khách hàng /Customer: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HD**
 3. Số lượng mẫu /Quantity: **01**
 4. Ngày nhận mẫu /Reception date: **01 / 08 / 2019**
 5. Tình trạng mẫu /Status sample: **Xem ảnh đính kèm**
 6. Thời gian thử nghiệm /Time of testing: **06 / 08 / 2019**

TT Items	TÊN CHỈ TIÊU Specifications	PHƯƠNG PHÁP THỬ Test method	KẾT QUẢ Results
1	Độ bền lớp sơn	TCVN 2097 : 2015	Đạt loại 1
2	Thành phần hóa học Chemical compositions	ASTM E1251 : 2011	
	• Silicon	Si	0,1405
	• Iron	Fe	0,4019
	• Copper	Cu	0,0238
	• Manganese	Mn	0,0940
	• Magnesium	Mg	0,0190
	• Zinc	Zn	0,0217
	• Titanium	Ti	0,0148
	• Chromium	Cr	0,0058
	• Nickel	Ni	0,0100
	• Lead	Pb	0,0093
	• Tin	Sn	0,0030
	• Aluminum	Al	99,2453



Hà Nội, ngày 08 / 08 / 2019
GIÁM ĐỐC /DIRECTOR

PT. PHÒNG THỬ NGHIỆM 1
 Head of LAB 1


Bùi Thành Nam



Hàm Đức Chú

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.